SOULUM MANUFAKTUR

TECHNISCHES DATENBLATT

Multiplex Fischgrät
Chevron Eiche
15/4 mm

Art des Bodenbelags	1-Stab Multiplexdiele mit Eiche Nutzschicht
Aufbau	Träger: Birke/Birke Multiplexplatte, mehrschichtig, kreuzweise verleimt. Nutzschicht: Eiche europäisch
Gesamtstärke	ca. 15 mm
Nutzschicht	ca. 4 mm
Breite (Deckmaß)	100, 120, 140 mm (Fischgrät), 100, 120, 140 mm (Chevron)
Längen	Fixlängen: 600, 700. Längen bei Chevron von Spitze zu Spitze.
Profile	Rundum Nut und Feder. Rechte und linke Stäbe. Rundum Microfase
Winkel	45° (Fischgrät), 45°, 60°, 66,5° (Chevron)
Norm	Produktion in Anlehnung an EN 13489. Abweichungen gehen aus diesem Produktdatenblatt hervor.
Toleranzen	
Höhenversatz	max. 0.30 mm
Stärke	max. ± 1.00 mm
Breite	max. ± 1.00 mm
Winkelabweichung	0.20% der Breite
Querkrümmung	0.70% der Breite
Längskrümmung	der Breite 0,50% der Breite der Schmalseite 0,50% der Länge
Holzfeuchte	9 % (± 2 %)
Oberfläche	unbehandelt (mit 150er Korn vorgeschliffen)
Verpackung	Schrumpffolie, Kopfkarton
Sortierung	Freie Klasse nach EN 13489. Werkssortierungen: markant, natur, select Zur Sortierungsbeschreibung siehe unser Datenblatt „Sortierung Eiche Multiplexdiele“.
Verlegung	vollflächige Verklebung, max. Breite 140 mm unter Beachtung von DIN 18356 (Parkettarbeiten), DIN 18202 (Ebenheitstoleranzen), VOB (aktuelle Fassung)
Fußbodenheizung	geeignet unter Bedingungen: max. Breite 140 mm bei vollflächiger Verklebung Nutzung geeigneter Klebstoffe nur Warmwasserheizung, keine elektrischen Heizungen normgerecht eingebrachter Estrich (u.a. Festigkeit, Ebenheit) max. zulässige Estrichfeuchten sind zu beachten (Feuchtemessung) Oberflächentemperatur Holzboden max. 26 Grad Celsius gleichmäßige Beheizung der Oberfläche
Wärmedurchlasswiderstand	0,09 qm K / W (λ = 0,17)
Anwendungsbereich	geeignet für alle Projektbereiche (Wohnen, Gewerbe) Räume mit normalem Raumklima (VOB/C DIN 18356)
Brennbarkeit	D_{fl}-s1 (normal entflammbar)
Emmissionsklasse	E1 wohngesund
Stand	01.02.2018
Rechte	Soulum Manufaktur Kft. behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, wenn dies einer Verbesserung der Qualität dient.

Emission proved and certificated product to DIBT-principles.	Suitable for underfloor heating.	High static resilience due to highquality plywood and specific toplayer bonding.
Fire behaviour EN 13501-1 4 mm TL: Dfl-s1 (normally inflammable)	We are using only wood from sustainable forestry. Our oak comes always from the same region.	CE